

ICS 93.160

P 55

**SL**

# 中华人民共和国水利行业标准

SL 130—2017

替代 SL 130—95

## 混凝土试模校验方法

Calibration method for concrete moulds

2017-01-11 发布

2017-04-11 实施



中华人民共和国水利部 发布

水利造尔信息网  
<https://www.sizixx.cc>

水利造尔信息网  
<https://www.sizixx.cc>



中华人民共和国水利部  
关于批准发布水利行业标准的公告  
(混凝土试模校验方法)

2017年第8号

中华人民共和国水利部批准《混凝土试模校验方法》(SL 130—2017)为水利行业标准,现予以公布。

序号	标  准  名  称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	混凝土试模校验方法	SL 130—2017	SL 130—95	2017.1.11	2017.4.11

水利部  
2017年1月11日



水利造尔信息网  
<https://www.sizixx.cc>



## 目 次

前言 .....	V
1 范围 .....	1
2 引用文件 .....	1
3 概述 .....	1
4 技术要求 .....	1
4.1 一般要求 .....	1
4.2 计量技术要求 .....	1
5 校验条件 .....	1
5.1 校验环境 .....	1
5.2 校验用器具 .....	2
6 校验项目和校验方法 .....	2
6.1 校验前的检查 .....	2
6.2 校验项目 .....	2
6.3 校验方法 .....	3
7 校验结果和校验周期 .....	4
7.1 校验结果 .....	4
7.2 校验周期 .....	4
附录 A 混凝土试模校验记录表格式和校验报告格式 .....	5
附录 B 混凝土试模校验证书格式和校验结果通知书格式 .....	7



## 前　　言

根据水利技术标准制修订计划安排，参照 JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，对 SL 130—95《混凝土试模检验方法》进行修订，并更名为《混凝土试模校验方法》。

本标准共7章和2个附录，主要技术内容有：混凝土试模的技术要求、校验条件、校验项目和校验方法、校验结果和校验周期等。

本次修订的主要内容有：

- 明确了水工全级配混凝土试模可以参考本标准进行校验；
- 增加了试模内表面粗糙度的校验内容；
- 增加了对试模尺寸误差上限的校验要求；
- 将试模相交内表面垂直度误差“应不大于1°”修改为“应不大于0.5°”；
- 取消了试模装配情况的校验内容，建议在日常使用过程中检查试模漏浆情况；
- 重新编写了各项校验方法。

本标准为全文推荐。

本标准所替代标准的历次版本为：

—SL 130—95

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部建设与管理司

本标准解释单位：水利部建设与管理司

本标准主编单位：中国水利水电科学研究院

本标准参编单位：南京水利科学研究院

　　长江水利委员会长江科学院

　　中国电建集团昆明勘测设计研究院

　　中国水利水电第三工程局有限公司

　　北京中水科海利工程技术有限公司

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：王少江 孔祥芝 陆采荣 王晓军 林星平 李灼然 李萌

本标准审查会议技术负责人：李光伟

本标准体例格式审查人：于爱华

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053；电话：010—63204533；电子邮箱：bzj@mwr.gov.cn），以供今后修订时参考。



## 混凝土试模校验方法

### 1 范围

本标准适用于混凝土试模的首次校验、后续校验和使用中检查。水工全级配混凝土试模可参考本标准进行校验。

### 2 引用文件

本标准引用了下列文件：

SL 352 水工混凝土试验规程

JG 237 混凝土试模

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

### 3 概述

混凝土试模是 SL 352 中成型混凝土试件的专用模具，按形状分类有立方体试模（包括三联试模和单个试模）、棱柱体试模（包括异形棱柱体试模）、圆柱体试模、截头圆锥体试模、圆环体试模等。

### 4 技术要求

#### 4.1 一般要求

- 4.1.1 应有铭牌，其内容包括名称、型号、生产厂家、出厂编号和出厂日期等。
- 4.1.2 应有合格证。
- 4.1.3 内表面应洁净光滑，无砂眼、裂纹、划伤、锈蚀等影响使用效果的缺陷。
- 4.1.4 应装配紧密，在成型试件时不漏浆。

#### 4.2 计量技术要求

- 4.2.1 内表面的平面度误差应不大于 0.05%。
- 4.2.2 内表面的粗糙度  $R_a$  应不大于  $3.2 \mu\text{m}$ 。
- 4.2.3 组装紧固后的模腔尺寸误差、各内表面之间垂直度误差应符合表 1 的要求。

表 1 混凝土试模组装紧固后的技术要求

校验项目	新购	使用后
模腔尺寸误差	应不大于其标称尺寸的 0.2%，且应不大于 1.0mm	应不大于其标称尺寸的 0.6%，且应不大于 3.0mm
各内表面之间垂直度误差	应不大于 0.2°	应不大于 0.5°

### 5 校验条件

#### 5.1 校验环境

- 5.1.1 室内环境清洁、光线充足、无腐蚀性气体和振动干扰。
- 5.1.2 室内温度（20±5）℃。



## 5.2 校验用器具

5.2.1 校验用器具应检定或校准合格，校验前与被检仪器等温平衡时间应不小于2h，可使用更小分度值或更高等级的器具代替。

5.2.2 主要校验用器具如下：

- a) 刀口尺：0级，测量面长度75~200mm；
- b) 塞尺：厚度0.02~1.00mm；
- c) 表面粗糙度样板或表面粗糙度仪；样板 $R_a$ 值0.8~6.3μm；
- d) 卡尺：带深度尺，测量范围0~300mm，分度值0.02mm；
- e) 钢直尺：测量范围0~1000mm，分度值1mm；
- f) 刀口形直角尺：0级，测量面长度50~200mm，基面长度32~125mm。

## 6 校验项目和校验方法

### 6.1 校验前的检查

6.1.1 首次校验时，检查铭牌和合格证，应满足4.1.1、4.1.2的要求。

6.1.2 目测检查试模外观，应满足4.1.3的要求。

6.1.3 在日常使用过程中，检查试模的装配紧密性，应满足4.1.4的要求。对于振实时漏浆，重新组装紧固后再次振实仍然漏浆的试模，应停用，并做标识。

### 6.2 校验项目

6.2.1 混凝土试模首次校验、后续校验和使用中检查项目见表2。

表2 校验项目一览表

校验项目	主要校验器具	首次校验	后续校验	使用中检查
内表面平面度误差	刀口尺、塞尺	+	+	-
内表面粗糙度	表面粗糙度样板或表面粗糙度仪	+	+	-
模腔尺寸误差	卡尺、钢直尺	+	+	-
内表面之间垂直度误差	刀口形直角尺、塞尺	+	+	-

注1：首次校验、后续校验和使用中检查的含义参见JF/T 1002《国家计量检定规程编写规则》中对首次检定、后续检定和使用中检查的定义。  
注2：“+”表示应校验的项目，“-”表示可不校验的项目。

6.2.2 不同类型混凝土试模的校验项目见表3，其他要求如下：

- a) 只对试件承压面对应的试模内表面的平面度误差、粗糙度进行校验。
- b) 只对异形棱柱体试模中间部位的尺寸误差进行校验。
- c) 只对圆柱体试模底板内表面的平面度误差、粗糙度进行校验。
- d) 只对抗冻、抗渗、自变、比热、导温、线胀系数等试验用试模的装配情况进行检查。

表3 不同类型混凝土试模的校验项目

试模类型	试模用途	校验项目						
		内表面平面度误差	内表面粗糙度	模腔尺寸误差				内表面之间垂直度误差
				长	宽	深	内径	
立方体试模	抗压强度、劈裂抗拉强度	+	+	+	+	+	+	+



表3 不同类型混凝土试模的校验项目(续)

试模类型	试模用途	校 验 项 目					
		内表面平面度误差	内表面粗糙度	模腔尺寸误差			内表面之间垂直度误差
棱柱体试模	抗弯(折)强度	+	+	+	+	-	+
	压缩弹性模量	+	+	+	+	-	+
	三轴胀缩、流动性	+	-	+	-	-	-
异形棱柱体试模	横向拉伸	+	-	+	-	-	+
	抗压强度、压缩弹性模量	+	+	-	+	+	+
	压缩徐变	+	-	-	-	+	+
圆柱体试模	拉伸徐变	+	-	-	-	-	-
	抗冲磨	+	-	-	-	-	-
圆环试模							

### 6.3 校验方法

#### 6.3.1 内表面平面度误差的校验方法如下:

- 采用间隙法测量平面度误差。选用的刀口尺测量面长度应不小于被测面长边的一半,否则在长边方向应每次至少重合1/4刀口尺长度连续测量。如果选用测量面长度125mm的刀口尺,对应地应选用厚度0.06mm的塞尺,0.05%的平面度误差即指在刀口尺的端部或中部最大间隙不得超过0.06mm。
- 按照米字形布局(对方形表面,在被测内表面中部横向、纵向和对角线四个方向),或在长度方向(对长条形表面),用刀口尺和对应的塞尺测量。如果塞尺不能塞入刀口尺测量面与被测面之间的间隙,表明平面度误差满足4.2.1的要求。

#### 6.3.2 内表面粗糙度的校验。目测检查被测内表面的粗糙情况,在差异明显的部位用表面粗糙度样板或表面粗糙度仪测量,各测值应满足4.2.2的要求。

#### 6.3.3 模腔尺寸误差的校验参考JG 237进行。在被测方向均匀选取3个位置,用卡尺或钢直尺测量试模模腔的长度、宽度、深度或内径,取与基本尺寸的最大偏差作为尺寸误差,应满足4.2.3 a)的要求(首次校验应满足制造允许误差,后续校验和使用中检查应满足使用后允许误差)。

#### 6.3.4 内表面之间垂直度误差的校验方法如下:

- 采用间隙法测量垂直度误差。选用的直角尺测量面长度应接近被测面边长的一半。根据选定的直角尺的测量面长度和允许的垂直度误差按公式(1)计算塞尺的允许最大厚度。例如对150mm边长的立方体试模,选用测量面长度100mm的直角尺,垂直度误差0.5°,按照公式(1)计算的塞尺允许最大厚度为0.90mm(L取100mm)。

$$d_{max} = \frac{2\pi L \Delta\theta}{360} \quad (1)$$

式中:

$d_{max}$ —塞尺允许最大厚度(按标准厚度尺寸就近选取),mm;

L—直角尺测量面长度和对应的被测面边长两者中的较短尺寸,mm;

$\Delta\theta$ —垂直度误差,(°)。

- 在相交面连接线中部,用选定的直角尺和塞尺进行测量。如果该厚度的塞尺不能塞入直角尺测量面与被测面之间的间隙,表明两个相交面的垂直度误差满足4.2.3 b)的要求(首次校验应满足制造允许误差,后续校验应满足使用后允许误差)。



## 7 校验结果和校验周期

### 7.1 校验结果

7.1.1 经校验符合本标准技术要求的混凝土试模，发给校验证书（附校验记录表和校验报告）；经校验不符合本标准技术要求的混凝土试模，发给校验结果通知书（附校验记录表和校验报告），并注明不合格项。

7.1.2 校验记录表格式和校验报告格式见附录 A，校验证书格式和校验结果通知书格式见附录 B。

### 7.2 校验周期

7.2.1 混凝土试模的校验周期应不超过 6 个月。

7.2.2 使用频率较高时，宜缩短校验周期。





附录 A  
混凝土试模校验记录表格式和校验报告格式

表 A.1 混凝土试模校验记录表格式

试模型号: \_\_\_\_\_ 编号: \_\_\_\_\_ 环境温度: \_\_\_\_\_

检查项目	检 查 结 果				校验器具 名称及编号
铭牌	名称 <input type="checkbox"/> 、型号 <input type="checkbox"/> 、生产厂家 <input type="checkbox"/> 、出厂编号 <input type="checkbox"/> 和出厂日期 <input type="checkbox"/> 等 (只在首次校验时检查)				
资料	有 <input type="checkbox"/> (只在首次校验时检查)				
外观	内表面洁净光滑 <input type="checkbox"/> 、无砂眼 <input type="checkbox"/> 、裂纹 <input type="checkbox"/> 、划伤 <input type="checkbox"/> 、筋肋 <input type="checkbox"/> 等影响使用效果的缺陷				
校验项目	测 量 结 果				
内表面平面度 误差	塞尺允许最大厚度/mm				
	测量面	1	2	3	4
内表面粗糙度	塞尺塞入情况				
	测量面	1	2	3	4
模腔尺寸 误差	最大表面粗糙度/ $\mu\text{m}$				
	部位	标准尺寸	测 值	最大偏差	
内表面之间 垂直度 误差	长度/mm				
	宽度/mm				
	深度/mm				
	塞尺允许最大厚度/mm				
	侧 壁 连 接 面				
	1	2	3	4	
	塞尺塞入情况				
	侧 底 连 接 面	1	2	3	4
	塞尺塞入情况				

注: 以上表格内容以立方体试模为准设计, 使用时应根据不同类型的试模, 选择合适的校验项目和校验内容, 对表格进行修改。

校验人: \_\_\_\_\_ 校核人: \_\_\_\_\_  
校验日期: \_\_\_\_\_ 校验地点: \_\_\_\_\_



表 A.2 混凝土试模校验报告格式

试模型号:	生产厂家:		
出厂编号:	出厂日期:		
使用单位:	校验地点:		
校验依据:	环境温度:		
检查项目	技术要求	检查结论	
铭牌	应有铭牌，其内容包括名称、型号、生产厂家、出厂编号和出厂日期等		
资料	应有合格证		
外观	内表面应洁净光滑，无砂眼、裂纹、划伤、锈蚀等影响使用效果的缺陷		
校验项目	技术要求	测值结果	评定
内表面平面度误差	应不大于 0.05%		
内表面粗糙度	$R_a$ 应不大于 $3.2 \mu\text{m}$		
模腔尺寸 误差	新购允许误差：应不大于其标称尺寸的 0.2%，且应不大于 $1.0\text{mm}$ ； 使用后允许误差：应不大于其标称尺寸的 0.6%，且应不大于 $3.0\text{mm}$ ；		
内表面之间 垂直度误差	新购允许误差：应不大于 $0.2^\circ$ ； 使用后允许误差：应不大于 $0.5^\circ$ ；		
校验类型	首次校验 <input checked="" type="checkbox"/> 后续校验 <input type="checkbox"/> 使用中检查 <input type="checkbox"/>		
校验结论			

校验人: \_\_\_\_\_ 审核人: \_\_\_\_\_ 批准人: \_\_\_\_\_  
 校验日期: \_\_\_\_\_ 测验机构(盖章): \_\_\_\_\_



附录 B  
混凝土试模校验证书格式和校验结果通知书格式

## B.1 混凝土试模校验证书格式

×××××××（校验单位名称）

校 验 证 书

编号：

使用单位 \_\_\_\_\_

仪器名称 \_\_\_\_\_

仪器型号 \_\_\_\_\_

生产厂家 \_\_\_\_\_

出厂编号 \_\_\_\_\_

根据校验结果，准予作 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 使用。

校验人 \_\_\_\_\_

审核人 \_\_\_\_\_

批准人 \_\_\_\_\_

校验日期 年 月 日

有效期至 年 月 日



表 B.2 混凝土试模校验结果通知书格式

××××××（校验单位名称）	
校 验 结 果 通 知 书	
编号：	
使用单位	_____
仪器名称	_____
仪器型号	_____
生产厂家	_____
出厂编号	_____
根据校验结果	_____
项技术指标不符合要求。	
校验人	_____
审核人	_____
批准人	_____
校验日期	年 月 日



## 标准历次版本编写者信息

SL 130—95

本标准主编单位：中国水利水电科学研究院

本标准参编单位：南京水利科学研究院

长江科学院

本标准主要起草人：李金玉 背娃国 徐文雨 王昌义 朱兴华





## 水利水电技术标准咨询服务中心 简介 中国水利水电出版社标准化出版分社

中国水利水电出版社，一个创新、进取、严谨、团结的文化团队，一家把握时代脉搏、紧跟步伐、关注社会热点、不断满足读者需求的出版机构。作为水利部直属的中央部委专业科技出版社，成立于1956年，1993年荣膺首批“全国优秀出版社”的光荣称号。经过多年努力，现已发展成为一家以水利电力专业为基础、兼顾其他学科和门类，以纸质书刊为主、兼顾电子音像和网络出版的综合性出版单位，迄今为止已出版近四万种、数亿余册（套、盒）各类出版物。

水利水电技术标准咨询服务中心（中国水利水电出版社标准化出版分社）是水利部指定的行业标准出版、发行单位，主要负责水利水电技术标准及相关出版物的出版、宣贯、推广工作，同时还负责水利水电类科技专著、工具书、文集及相关职业培训教材编辑出版工作。

感谢读者多年来对水利水电技术标准咨询服务中心的关注和垂爱，中心全体人员真诚欢迎广大水利水电科技工作者对标准、水利水电图书出版及推广工作多提意见和建议，我们将秉承“服务水电，传播科技，弘扬文化”的宗旨，为您提供全方位的图书出版咨询服务，进一步做好标准和水利水电图书出版、发行及推广工作。

主任：王德鸿 010—68545951 电子邮件：wdh@waterpub.com.cn

副主任：沐昊 010—68545981 电子邮件：hero@waterpub.com.cn

主任助理：王启 010—68545982 电子邮件：wqi@waterpub.com.cn

责任编辑：王丹阳 010—68545974 电子邮件：wdy@waterpub.com.cn

章恩洁 010—68545995 电子邮件：zsj@waterpub.com.cn

夏薇 010—68545889 电子邮件：qwei@waterpub.com.cn

刘媛媛 010—68545948 电子邮件：lyuan@waterpub.com.cn

赵智 010—68545622 电子邮件：zz@waterpub.com.cn

传真：010—68317913

